

## Technický list Ultimo Stone Click

### Informace o výrobku/Product Information

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| Oblast použití/Level of use                                      | EN ISO 10874 | 23-33-42    |
| Celková tloušťka/Total thickness                                 | EN ISO 24346 | 4,50 mm     |
| Nášlapná vrstva/Wear layer                                       | EN ISO 24340 | 0,55 mm     |
| PU ochrana nášlapné vrstvy/Wear layer PUR treatment              | -            | Superguard® |
| Celková hmotnost g/m <sup>2</sup> /Total weight g/m <sup>2</sup> | EN ISO 23997 | 7691        |

### Velikost a balení/Size and packing

|                                 |              |                          |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| Lamely/Planks                   | EN ISO 24342 | 32,4 x 65,5 cm           |
| Počet lamel v balení/Box planks | 7 ks/box     | 1,49 m <sup>2</sup> /box |

### Výsledky testů/Text results

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| Reakce na oheň/Inflammability                     | EN 13501      | Bfl-S1          |
| Odolnosti proti poškrábání/Scratch resistance     | EN 660-2      | Třída T/Class T |
| Pravoúhlost a rovnost/Squareness and straightness | EN ISO 24342b | ≤ 0,35 mm       |
| Protiskluznost/Slip resistance                    | EN 13893      | DS              |
| Omezení skluzu/Slip restraint                     | DIN 51130     | R10             |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Trvalá deformace/Residual indentation                       | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10<br>Průměrná naměřená hodnota:<br>0,03 mm          |
| Odolnosti na zatížení nábytkem/<br>Furniture leg resistance | EN ISO 16581   | Bez trhlin, bez poškození/<br>No cracks, no damage       |
| Kroutivost/Curling  | EN ISO 23999   | ≤ 1 mm   |
| Elektrický odpor/Electrical resistance                      | EN 1081        | ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm                                    |
| Rozměrová stálost/Dimensional stability                     | EN ISO 23999   | Norm: ≤ 0,25 %<br>Průměrná naměřená hodnota:<br>≤ 0,05 % |
| Tepelná izolace/Heat insulation                             | EN 12524       | 0,25 w/(m.K)   |
| Tepelný odpor R/Thermal resistance R                        | EN ISO 12664   | 0,0159 m <sup>2</sup> .K/W                               |
| Elektrostatické chování/Electrostatic performance           | EN 1815        | < 2 kV   |
| Skupina formaldehydu/Formaldehyde group                     | EN 717-1       | E1   |
| Zvuková izolace/Acoustic insulation                         | EN 140-8       | 4 dB   |
| Odolnost na kolečkovou židli/Castor chair resistance        | EN 425         | Bez poškození nášlapné vrstvy                            |
| Odolnosti proti skvrnám/Stain resistance                    | EN ISO 26987   | Velmi dobrá/Very good                                    |
| Stálobarevnost/Light fastness                               | ISO 105-B02    | ≥ 6  |
| Podlahové topení/Underfloor heating                         | EN 12524       | Vhodné, max 27° C/<br>Suitable, max. 27° C               |
| Záruka (rok)/Warranty (year)                                |                | 20 let domácnost/<br>10 let komerční                     |

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného užívání. /  
Warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.



Superguard®



Scuff & stain  
resistant



Suitable for  
bathrooms



Podlahy  
Šesták

FLOOR  
FOREVER

Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

## Když podlaha, tak Floor Forever